

一般财团法人 日本化检检验机构 质量标准 2016版 (精简版)

改定: 2016.03.01

产 品			茄克衫·大衣类	裤裙装类	机织衬衫类	针织衫类	毛衣类	内衣类	帽子类	领带类	围巾类	手帕·毛巾类	袜子·手套类	皮革·毛皮产品类	窗帘类	床单·被套类	床垫类	睡衣类	里料类	附属品类 (花边、辅料)	备 注		
染色坚牢度 <级以上>	耐光	JIS L 0842	变退色	4 (3)	4 (3)	3	3	3	3	4 (3)	3	3	3	4 (3)	4 (3)	3	3	3	3	3	()适用于淡色等		
	洗涤	JIS L 0844 毛·丝·醋酯纤维 采用A-1号 其他类 采用A-2号	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	适用于可水洗产品 浓淡组合产品时污染4级以上	
			污 染	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	()适用于含毛、丝50%以上的混纺品等
	汗	JIS L 0848	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	浓淡组合产品时污染4级以上 ()适用于含毛、丝50%以上的混纺品等	
			污 染	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	皮革·毛皮产品时做水试色牢度
	摩擦	JIS L 0849 II形	干 燥	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	()适用于特殊印花、牛仔布、平绒、灯芯绒、针织平绒、植绒等
			湿 润	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	
干洗	JIS L 0860 A-1法 B-2法	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	适用于可干洗产品 浓淡组合产品时污染4级以上	
		污 染	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
移色	大丸法	污 染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	适用于有浓淡组合的产品	
酸素系漂白剂	JIS L 0889	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	适用于可家庭水洗的产品	
尺寸变化率 <%以内>	水洗	JIS L 1930 根据洗标表示★	±3 (±3) <+3~-6>	±3 (±3) <+3~-6>	±3 【±5】 <+3~-6>	<+3~-6>	<+3~-6>	±5【±3】 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	()适用于编物经向、< >适用于编物纬向 包括经编织物和机织物 【 】适用于休闲衬衫 《 》适用于长衬裙、基础内衣、[]适用于袋类物品	
	干洗	JIS L 1096 J-1法、 商业干洗	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	适用于可干洗产品	
	专业湿洗	JIS L1931-4	±3 (±3) <+3~-6>	±3 (±3) <+3~-6>	±3 【±5】 <+3~-6>	<+3~-6>	<+3~-6>	±5【±3】 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	±3 <+3~-6>	()适用于编物经向、< >适用于编物纬向 包括经编织物和机织物 【 】适用于休闲衬衫 《 》适用于长衬裙、基础内衣、[]适用于袋类物品
撕裂强度 <N以上>	JIS L 1096 D法	10 (7)	10 (7)	7			7	10 (7)	10 (7)	10 (7)	7	7	10	10 (7)	10 (7)		10 (7)	7				()适用于薄型机织物	
破裂强度 <kPa以上>	JIS L 1096 A法	400 (300)	400 (300)		400 (300)	400 (300)	300	400 (300)	400 (300)	400 (300)		300	300		300	300		300	300			()适用于薄型针织物	
滑脱抵抗力 <mm以下>	JIS L 1096 接缝滑移法 B法	3	3	3			3	3							3			3	3			薄面料荷重49.0N 厚面料荷重117.7N	
起球 <级以上>	JIS L 1076 A法	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)			3 (2)		3 (2)	3 (2)			()适用于合纤混纺、起毛品、兽毛	
勾丝 <级以上>	JIS L 1058 A法	3	3	3	3	3		3	3	3								3				适用于长纤维机织物、针织物	
绒毛保持性 <级以上、mN以上>	化检法、JIS L 1075	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4			3-4 (2)	3-4 (2)		3-4 (2)		【500mN】					【500mN】	【500mN】	3-4 (2)			()适用于针织平绒 【 】适用于毛巾类产品	
毛羽附着 <级以上>	透明胶带法	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3			3	3			适用于起毛品、兽毛(安哥拉毛)	
特定芳香族胺 <mg/kg>	日本厚生省令 第34号	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下		30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下		适用于日本厚生省令对象品	
甲醛含量 <以下>	日本厚生省令 第34号	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	【 】适用于婴幼儿产品以外的日本厚生省令对象品	

※本表是日本化检质量标准的精简版。检查项目根据纤维用途制品形态等确定。
 ※本标准如有变更恕不另行通知。请通过本中心网页，向就近事业所等处确认最新版。
 ★洗标表示140以上时，和委托者协商检查方法后实施检查