

一般财团法人 日本化检检验机构 质量标准 2025年改订版 (精简版)

检 查 项 目	产 品		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21-3	改订: 2025.4		
	茄克衫 大衣类	茄克衫 大衣类	下衣类	机织衬衫类	针织类	编 织 衫 类	睡衣类	内 衣 类	泳 衣 类	帽 子 类	领 带 类	围巾类	手帕 · 毛巾类	袜子 · 手套类	皮革 · 皮 产 品 类	窗 帘 类	被 单 · 被 套 类	地 板 铺 垫 物 类	床 上 用 品 类	里 料 类	辅 料 (花边/辅面料)	备 考			
染色牢度 <级以上>	耐光	JIS L 0842	变退色	4 (3)	4 (3)	3	3	3	3	4 (3)	3	3	3	3	4 (3)	4 (3)	3	3	3	3	3	() 适用于淡色等			
	洗涤	JIS L 0844	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	适用于可水洗产品			
		毛·丝·酯·纤维 采用A-1号 其他类 采用A-2	污 染	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	浓淡组合产品时污染4级以上 (天然皮革、天然毛皮除外) () 适用于含毛、丝50%以上的混纺品等			
	汗	JIS L 0848	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	浓淡组合产品时污染4级以上 (天然皮革、天然毛皮除外) () 适用于含毛、丝50%以上的混纺品等			
			污 染	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	3 (2-3)	() 适用于含毛、丝50%以上的混纺品等			
	摩擦	JIS L 0849 II形	乾 燥	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	3-4 (3)	() 内适用于特殊印花、牛仔布类、平绒、灯芯绒等			
			湿 润	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	2 (1-2)	() 内适用于特殊印花、牛仔布类、平绒、灯芯绒等			
	干洗	JIS L 0860 A-1法 B-2法	变退色	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	适用于可干洗产品			
			污 染	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	浓淡组合产品时污染4级以上			
	移色	大丸法	污 染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	适用于有浓淡组合的产品			
	酸素系漂白剂	JIS L 0889	变退色	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	适用于可水洗产品			
尺寸变化率 <%以内>	洗涤	JIS L 1930 根据洗标表示★	织物	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±5	±5 (±3)	±5	±3	±3	±5 (±3)	±5		±3	±3	±4 [±3]	±4	±4	±3	经编采用织物标准 (围巾类除外)	
			针织物 (线圈纵行)	±3	±3	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	±3	±3	±3	+3~-6	+3~-6		±3		+3~-6	±4	±4	±3	[] 适用于长衬衫、基础内衣	
			针织物 (线圈横列)	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	±3	±3	±3	+3~-6	+3~-6		±3		+3~-6	±4	±4	±3	() 适用于经编	
	干洗	JIS L 1096 J-1法、翻转干燥 商业干洗	±3	±3	±3	±3	±3	±3		±3	±3	±3		±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	适用于可干洗产品		
			织物	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±5		±3	±3	±5 (±3)		±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	经编采用织物标准 (围巾类除外)		
	专业湿洗	JIS L 1931-4	±3	±3	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	±3	±3	+3~-6	+3~-6	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	[] 适用于休闲衬衫		
			针织物 (线圈纵行)	±3	±3	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	+3~-6	±3	±3	+3~-6	+3~-6	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	[] 适用于袋类物品 () 适用于经编		
	撕裂强度 <N以上>	JIS L 1096 D法	10 (7)	10 (7)	7		7	7	10 (7)	10 (7)	10 (7)	10 (7)	7	7	10	10 (7)	10 (7)	10	7			() 适用于薄型机织物			
	破裂强度 <kPa以上>	JIS L 1096 A法	400 (300)	400 (300)	400 (300)	400 (300)	300 (300)	300 (300)	400 (300)	400 (300)	400 (300)	400 (300)	300 (300)	300 (300)	300 (300)	() 适用于薄型针织物 针织蕾丝不作判定									
	滑脱抵抗力 <mm以下>	JIS L 1096 接缝滑移法 B法	3	3	3			3	3	3	3								3	3	3	3	薄面料荷重49.0N 厚面料荷重117.7N		
	起球 <级以上>	JIS L 1076 A法	3 (2)	3 (2)	3 (2)	() 适用于合纤混纺、起毛品、兽毛																			
	勾丝 <级以上>	JIS L 1058 A法 JIS L 1058 D-3法	3	3	3	3	3			3	3	3										3	适用于长纤维织物、针织物		
	绒毛保持性 <级以上、m以上>	化检法	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	(2)		3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)		3-4 (2)								3-4 (2)			() 适用于针织平绒		
		JIS L 1075 B法						500					500					500	500				JIS L 1075 B法 适用于毛巾布产品 (毛圈绒类)		
	毛羽附着 <级以上>	透明胶带法	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	适用于起毛品、兽毛(安哥拉毛)			
特定芳香族胺 <μg/g以下>	日本厚生省令 第34号 有害物质试验方法	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	适用于日本厚生省令对象品			
甲醛含量 <以下>	日本厚生省令 第34号 有害物质试验方法	A-A ₀ 0.05 要幼儿产品	A-A ₀ 0.05 A-A ₀ 0.05	适用于日本厚生省令对象品																					
								75 μg/g	75 μg/g							75 μg/g	75 μg/g				75 μg/g				

※本表是日本化检质量标准的精简版。检查项目根据纤维用途制品形态等确定。

※本标准如有变更恕不另行通知。请通过本中心网页, 向就近事业所等处确认最新版。

★洗标表示140以上时, 和委托者协商检查方法后实施检查

