一般财团法人日本化检检验机构　质量标准　2026年改订版（精简版）

改訂：2026.8

检查项目		制品		1 茄克衫·大衣类	2 下衣类	3 机织衬衫类	4 针织类	5 编织衫类	6 睡衣类	7 内衣类	8 泳衣类	9 帽子类	10 领带类	11 围巾类	12 手帕·毛巾类	13 袜子·手套类	15 皮革·毛皮产品类	16 窗帘类	17 床单·被套类	18 地板铺垫物类	19 床上用品类	20 里料类	21-3 辅料类（花边·辅面料）	备　考
色牢度<级以上>	耐光	JIS L 0842	变退色	4（3）	4（3）	3	3	3	3	3	3	4（3）	3	3	3	3	4（3）	4（3）	3	3	3	3	3	（ ）内适用于淡色等
	洗涤	JIS L 0844 A-1号［毛、丝、醋酯纤维］ A-2号［其他］	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	适用于可水洗制品 浓淡组合制品：污染4级以上（天然皮革、天然毛皮除外）
			污染	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3［2-3］	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	（ ）内适用于含毛、丝50%以上的混纺品 ［ ］内适用于天然皮革、天然毛皮
	汗	JIS L 0848	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	—	4	4	4	浓淡组合制品：污染4级以上（天然皮革、天然毛皮除外） （ ）内适用于含毛、丝50%以上的混纺品 ［ ］内适用于天然皮革、天然毛皮
			污染	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	3［2-3］	—	3（2-3）	—	3（2-3）	3（2-3）	3（2-3）	
	摩擦	JIS L 0849 II型	乾燥	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	3-4（3）	（ ）内适用于特殊印花、牛仔布类、平绒、灯芯绒、针织平绒、丝绒、植绒面料、起毛品
			湿潤	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	2（1-2）	
	干洗	JIS L 0860 A-1法（四氯乙烯） B-2法（石油系）	变退色	4	4	4	4	4	4	—	—	4	4	4	4（包布）	—	4	4	4	4	4	4	4	适用于可干洗制品 浓淡组合制品：污染4级以上
			污染	3	3	3	3	3	3	—	—	3	3	3	3（包布）	—	3	3	3	3	3	3	3	
	耐氯化水	JIS L 0884 B法	变退色	—	—	—	—	—	—	—	4（3-4）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	（ ）内适用于含纤维素纤维制品
	酸素系漂白剂	JIS L 0889	变退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	适用于可水洗制品
	移色	大丸法	污染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	—	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	适用于浓淡组合制品
尺寸变化率<%以内>	洗涤	JIS L 1930 根据洗标表示 ★	机织物	±3	±3	±3【±5】	—	—	±5	±5《±3》	±5	±3	±3	±5	±5	—	±3	±4[±3]	±4［±3］	±4	±4	±3	±3	（ ）内适用于经编 【 】内适用于休闲衬衫 《 》内适用于女性装饰性内衣、塑身内衣 ｛ ｝内适用于窗帘 ［ ］内适用于袋状物
			针织物（直向）	±3	±3	—	+3～−6（±3）	+3～−6	+3～−6（±5）	+3～−6 ±5《±3》	+3～−6	+3～−6	±3	+3～−6（±5）	+3～−6	—	±3	±4[±3]	+3～−6（±4）	±4	±4	±3	+3～−6（±3）	
			针织物（横向）	+3～−6（±3）	+3～−6（±3）	—	+3～−6（±3）	+3～−6	+3～−6（±5）	+3～−6 ±5《±3》	+3～−6	+3～−6	+3～−6（±3）	+3～−6（±5）	+3～−6	—	±3	±4[±3]	+3～−6（±4）	±4	±4	±3	+3～−6（±3）	
	干洗	JIS L 1096 J-1法烘干或者商业干洗		±3	±3	±3	±3	±3	±3	—	—	±3	±3	±3	±3（風呂敷）	—	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	适用于可干洗制品
	专业湿洗	JIS L 1931-4	机织物	±3	±3	±3【±5】	—	—	±5	—	—	±3	±3	±5	—	—	±3	±4[±3]	±4［±3］	±4	±4	±3	±3	（ ）内适用于经编 【 】内适用于休闲衬衫 ｛ ｝内适用于窗帘 ［ ］内适用于袋状物
			针织物（直向）	±3	±3	—	+3～−6（±3）	+3～−6	+3～−6（±5）	—	—	+3～−6	±3	+3～−6（±5）	—	—	±3	±4[±3]	+3～−6（±4）	±4	±4	±3	+3～−6（±3）	
			针织物（横向）	+3～−6（±3）	+3～−6（±3）	—	+3～−6（±3）	+3～−6	+3～−6（±5）	—	—	+3～−6	+3～−6（±3）	+3～−6（±5）	—	—	±3	±4[±3]	+3～−6（±4）	±4	±4	±3	+3～−6（±3）	
撕裂强度<N以上>	JIS L 1096 D法			10（7）	10（7）	7	—	—	7	7	10（7）	10（7）	10（7）	10（7）	7	7	10（合成革）	10（7）	10（7）	—	10（7）	7	—	适用于机织物 （ ）内适用于薄面料
破裂强度<kPa以上>	JIS L 1096 A法			400（300）	400（300）	—	400（300）	400（300）	300	300	400（300）	400（300）	400（300）	400（300）	300	300	—	300	300	—	300	300	—	适用于针织物 （ ）内适用于薄面料 针织蕾丝不作判定
滑脱抵抗力<mm以下>	JIS L 1096 接缝滑移法 B法			3	3	3	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	适用于机织物 薄面料荷重49.0N、厚面料荷重117.7N
起球<级以上>	JIS L 1076 A法			3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	3（2）	—	—	3（2）	—	3（2）	3（2）	—	（ ）内适用于合纤混纺、起毛品、除羊毛以外的兽毛 机织物10小时 针织物5小时处理
勾丝<级以上>	JIS L 1058 A法			3	3	3	3	3	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	适用于长纤维机织物、针织物
	JIS L 1058 D-3法			—		—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
绒毛保持性	化检法<级以上>			3-4（2）	3-4（2）	3-4	（2）	—	3-4（2）	3-4（2）	—	3-4（2）	—	3-4（2）	—	—	—	—	—	—	—	3-4（2）	—	（ ）内适用于针织平绒 JIS L 1075 B法 适用于毛巾材质制品（圈绒制品）
	JIS L 1075 B法 <mN以上>			—	—	—	—	—	500	—	—	—	—	—	500	—	—	—	—	500	500	—	—	
毛羽附着<级以上>	透明胶带法			3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	3	3	3	3	—	3	—	3	3	—	适用于起毛品、兽毛（安哥拉）
甲醛含量<以下>	厚生省令第34号有害物质试验法		婴幼儿用	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	—	A-A_0 0.05	—	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	A-A_0 0.05	适用于厚生省令对象品
			其他	—	—	—	—	—	75μg/g	75μg/g	—	—	—	—	—	75μg/g	75μg/g	—	—	75μg/g	—	—	75μg/g	
特定芳香族胺<μg/g以下>	厚生省令第34号有害物质试验法			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	—	30	30	30	30	30	适用于厚生省令对象品

※本表是日本化检质量标准的精简版。检查项目根据纤维用途制品形态等确定。

※本标准如有变更恕不另行通知。请通过本中心网页，向就近事业所等处确认最新版。

★洗标表示140以上时，和委托者协商检查方法后实施检查。