

一般財団法人カケンテストセンター 品質基準 2026年改訂版（抜粋）

改訂:2026.8																								
試験項目			品目	ジャケット・コート類	ボトム類	布帛シャツ類	カットソー類	セーター類	寝衣類	下着類	水着類	帽子類	ネクタイ類	マフラー類	ハンカチ・タオル類	靴下・手袋類	皮革・毛皮製品類	カーテン類	シーツ・カバー類	床敷物類	寝装類	裏地類	付属類(付属レース、付属生地)	備考
染色堅ろう度 ＜級以上＞	耐光	JIS L 0842	変退色	4(3)	4(3)	3	3	3	3	3	3	4(3)	3	3	3	3	4(3)	4(3)	3	3	3	3	3	()内は淡色などに適用
	洗濯	JIS L 0844 A-1号 [毛・絹・アセテート] A-2号 [その他]	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	水洗い可製品に適用 濃淡組合わせ製品は汚染4級以上(天然皮革・天然毛皮は除く) ()内は、毛、絹50%以上の混用品に適用 []内は天然皮革、天然毛皮に適用
		汚染	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3[2-3]	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	
	汗	JIS L 0848	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	—	4	4	4	濃淡組合わせ製品は汚染4級以上(天然皮革・天然毛皮は除く) ()内は、毛、絹50%以上の混用品に適用 []内は天然皮革、天然毛皮に適用
		汚染	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3[2-3]	—	3(2-3)	—	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	
	摩擦	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	()内は、特殊プリント、デニム類、別珍、コール天、ニットベロア、ベルベット、フロッッキー、起毛品に適用
		湿潤	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	
	ドライ クリーニング	JIS L 0860 A-1法(パークロ) B-2法(石油系)	変退色	4	4	4	4	4	4	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ドライクリーニング可製品に適用 濃淡組合わせ製品は汚染4級以上
		汚染	3	3	3	3	3	3	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	塩素処理水	JIS L 0884 B法	変退色	—	—	—	—	—	—	—	4(3-4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	()内は、セルロース系繊維を含む製品に適用
酸素系漂白剤	JIS L 0889	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	水洗い可製品に適用	
色泣き	大丸法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	—	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	濃淡組合わせ製品に適用	
寸法変化率 %以内	洗濯	JIS L 1930 取扱表示記号 の通り★	織物	±3	±3	±3【±5】	—	—	±5	±5【±3】	±5	±3	±3	±5	±5	—	±3	±4【±3】	±4【±3】	±4	±4	±3	±3	()内はたて縞に適用
			編物ウェール	±3	±3	—	+3～-6 (±3)	+3～-6	+3～-6 (±5)	+3～-6 (±5【±3】)	+3～-6	+3～-6	±3	+3～-6 (±5)	+3～-6	—	±3	±4【±3】	+3～-6 (±4)	±4	±4	±3	+3～-6 (±3)	【 】内はカジュアルシャツに適用 《 》内はランジェリー・ファンデーションに適用 []内はカーテンに適用 []内は袋物に適用
			編物コース	+3～-6 (±3)	+3～-6 (±3)	—	+3～-6 (±3)	+3～-6	+3～-6 (±5)	+3～-6 (±5【±3】)	+3～-6	+3～-6	±3	+3～-6 (±3)	+3～-6 (±5)	+3～-6	—	±3	±4【±3】	+3～-6 (±4)	±4	±4	±3	+3～-6 (±3)
	ドライ クリーニング	JIS L 1096 J-1法 タンブル 又は商業ドライクリーニング	±3	±3	±3	±3	±3	±3	—	—	±3	±3	±3	±3	±3 (風呂数)	—	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	ドライクリーニング可製品に適用
		ウェット クリーニング	JIS L 1931-4	織物	±3	±3	±3【±5】	—	—	±5	—	—	±3	±3	±5	—	—	±3	±4【±3】	±4【±3】	±4	±4	±3	±3
	編物ウェール		±3	±3	—	+3～-6 (±3)	+3～-6	+3～-6 (±5)	—	—	+3～-6	±3	+3～-6 (±5)	—	—	±3	±4【±3】	+3～-6 (±4)	±4	±4	±3	+3～-6 (±3)	【 】内はカジュアルシャツに適用 []内はカーテンに適用	
編物コース	+3～-6 (±3)	+3～-6 (±3)	—	+3～-6 (±3)	+3～-6	+3～-6 (±5)	—	—	+3～-6	+3～-6 (±3)	+3～-6 (±5)	—	—	±3	±4【±3】	+3～-6 (±4)	±4	±4	±3	+3～-6 (±3)	[]内は袋物に適用			
引裂強さ ＜N以上＞	JIS L 1096 D法		10 (7)	10 (7)	7	—	—	7	7	10 (7)	10 (7)	10 (7)	10 (7)	7	7	10 (合成皮革)	10 (7)	10 (7)	—	10 (7)	7	—	織物に適用 ()内は薄地に適用	
破裂強さ ＜kPa以上＞	JIS L 1096 A法		400 (300)	400 (300)	—	400 (300)	400 (300)	300	300	400 (300)	400 (300)	400 (300)	400 (300)	300	300	—	300	300	—	300	300	—	織物に適用 ()内は薄地に適用 レースは判定除外	
滑脱抵抗力 ＜mm以下＞	JIS L 1096 縫目滑脱法 B法		3	3	3	—	—	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	織物に適用 薄地は49.0N荷重/ 厚地は117.7N荷重	
ピリング ＜級以上＞	JIS L 1076 A法		3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	—	—	3 (2)	—	3 (2)	3 (2)	—	()内は、合繊混、起毛品、羊毛を除く獣毛に適用 織物は10時間処理/ 編物は5時間処理
スナッグ ＜級以上＞	JIS L 1058 A法 JIS L 1058 D-3法		3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	— —	— —	— 3	— —	3 —	3 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —	長繊維織編物に適用
バйл保持性	カケン法 ＜級以上＞		3-4 (2)	3-4 (2)	3-4	(2)	—	3-4 (2)	3-4 (2)	—	3-4 (2)	—	3-4 (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	3-4 (2)	—	()内は、ニットベロアに適用 JIS L 1075 B法は、タオル地製品(ループバйл使い)に適用
	JIS L 1075 B法 ＜mN以上＞		—	—	—	—	—	500	—	—	—	—	—	500	—	—	—	—	—	500	500	—	—	
毛羽付着 ＜級以上＞	セロハンテープ法		3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	3	3	3	3	—	3	—	3	3	—	起毛品、獣毛(アンゴラ)に適用	
遊離ホルムアルデヒド ＜以下＞	厚生省令 第34号 有害物質試験法	乳幼児用 その他	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	—	A-A ₀ 0.05	—	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	A-A ₀ 0.05	厚生省令対象品に適用	
特定芳香族アミン ＜μg/g以下＞	厚生省令 第34号 有害物質試験法		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	—	30	30	30	30	30	厚生省令対象品に適用	

※本表は、カケン基準の抜粋です。試験項目は素材・用途・製品形態等を考慮して決めます。
※本基準は予告なく変更する場合があります。ホームページ、最寄りの事業所などで最新版を確認下さい。
★取扱表示記号番号が140以上の場合、試験方法を相談の上、実施します。