

一般財団法人 日本化检检验机构 质量标准 2020年改订版 (精简版)

增补: 2023.6
改定: 2020.1

| 产 品 | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 备 注 | |
|---------------------|------------------------|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------------------|
| | | | 茄克衫·大衣类 | 下衣类 | 机织衬衫类 | 针织类 | 编织衫类 | 睡衣类 | 内衣类 | 泳衣类 | 帽子类 | 领带类 | 围巾类 | 手帕·毛巾类 | 袜子·手套类 | 皮革·毛皮产品类 | 窗帘类 | 床单·被套类 | 地板铺盖物类 | 床上用品类 | 里料类 | 辅料类 (花边/缝面料) | | |
| 染色坚牢度 <级以上> | 耐光 | JIS L 0842 | 变退色 | 4 (3) | 4 (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ()适用于淡色等 | |
| | 洗涤 | JIS L 0844 毛·丝·醋酯纤维 采用A-1号 其他类 采用A-2号 | 变退色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 适用于可水洗产品 浓淡组合产品时污染4级以上 | |
| | | | 污 染 | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | ()适用于含毛、丝50%以上的混纺品等 |
| | 汗 | JIS L 0848 | 变退色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 浓淡组合产品时污染4级以上 ()适用于含毛、丝50%以上的混纺品等 | |
| | | | 污 染 | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 3 (2-3) | 皮革、毛皮制品实施水试色半度 |
| | 摩擦 | JIS L 0849 II形 | 干 燥 | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | 3-4 (3) | ()内适用于特殊印花、牛仔布类、平绒、灯芯绒等 |
| | | | 湿 润 | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | 2 (1-2) | |
| | 干洗 | JIS L 0860 A-1法 B-2法 | 变退色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 适用于干洗产品 浓淡组合产品时污染4级以上 |
| 污 染 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 移色 | 大丸法 | 污 染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 适用于有浓淡组合的产品 | |
| 酸素系漂白剂 | JIS L 0889 | 变退色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 适用于可家庭水洗的产品 | |
| 尺寸变化率 <%以内> | 洗涤 | JIS L 1930 根据洗标表示★ | ±3 (±3) | ±3 (±3) | ±3 【±5】 | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | () 适用于编物经向、< >适用于编物纬向 包括经编织物和机织物 【 】适用于休闲衬衫 <+3~-6> | |
| | | | ±3 (+3~-6) | ±3 (+3~-6) | ±3 【±5】 | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | <+3~-6> |
| | 干洗 | JIS L 1096 J-1法、 商业干洗 | ±3 (±3) | ±3 (±3) | ±3 【±5】 | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | 适用于可干洗产品 | |
| 专业湿洗 | JIS L1931-4 | ±3 (±3) | ±3 (±3) | ±3 【±5】 | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | (+3~-6) | () 适用于编物经向、< >适用于编物纬向 包括经编织物和机织物 【 】适用于休闲衬衫 <+3~-6> | | |
| 撕裂强度 <N以上> | JIS L 1096 D法 | 10 (7) | 10 (7) | 7 | | | | 7 | 7 | 10 (7) | 10 (7) | 10 (7) | 10 (7) | 7 | 7 | 10 (7) | 10 (7) | 10 (7) | 10 (7) | 7 | 7 | ()适用于薄型机织物 | | |
| 破裂强度 <kPa以上> | JIS L 1096 A法 | 400 (300) | 400 (300) | | 400 (300) | 400 (300) | | 300 | 300 | 400 (300) | 400 (300) | 400 (300) | 400 (300) | 300 | 300 | 400 (300) | 400 (300) | 300 | 300 | 300 | 300 | ()适用于薄型针织物 | | |
| 滑脱抵抗力 <mm以下> | JIS L 1096 接缝滑移法 B法 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | 3 | 3 | | 薄面料荷重49.0N 厚面料荷重117.7N | | |
| 起球 <级以上> | JIS L 1076 A法 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | ()适用于合纤混纺、起毛品、兽毛 | | |
| 勾丝 <级以上> | JIS L 1058 A法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | 适用于长纤维机织物、针织物 | | |
| 绒毛保持性 <级以上、mN以上> | 化检法、JIS L 1075 | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 | (2) | | | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | 3-4 (2) | ()适用于针织平绒 【 】适用于毛巾类产品 | | |
| 毛羽附着 <级以上> | 透明胶带法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 适用于起毛品、兽毛(安哥拉毛) | | |
| 特定芳香族胺 <mg/kg> | 日本厚生省令 第34号 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 适用于日本厚生省令对象品 | | |
| 甲醛含量 <以下> | 日本厚生省令 第34号 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | A-Ao 0.05 | 【 】适用于婴幼儿产品以外的日本厚生省令对象品 【75ppm】 【75ppm】 | | |

※本表是日本化检质量标准的精简版。检查项目根据纤维用途制品形态等确定。
 ※本标准如有变更恕不另行通知。请通过本中心网页，向就近事业所等处确认最新版。
 ★洗标表示140以上时，和委托者协商检查方法后实施检查