

一般財団法人カケンテストセンター 品質基準 2020年改訂版 (抜粋)

加筆:2023.6
改訂:2020.1

品目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-3	備考		
試験項目			ジャケット・コート類	ホトム類	布帛シャツ類	カットソー類	セーター類	寝衣類	下着類	水着類	帽子類	ネクタイ類	マフラー類	ハンカチ・タオル類	靴下・手袋類	皮革・毛皮製品類	カーン類	ジーン・カーゴ類	床敷物類	寝装類	裏地類	付属類 (付属レース・付属生地)			
染色堅ろう度 <級以上>	耐光	JIS L 0842	変退色	4(3)	4(3)	3	3	3	3	3	3	4(3)	3	3	3	4(3)	4(3)	3	3	3	3	3	()内は淡色などに適用		
		JIS L 0844	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	水洗い可製品に適用 濃淡組合せ製品は汚染4級以上	
	洗濯	毛・絹、アセテート A-1号	汚染	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	()内は、毛、絹50%以上の混用品などに適用	
		その他 A-2号	汚染	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	濃淡組合せ製品は汚染4級以上 ()内は、毛、絹50%以上の混用品などに適用	
	汗	JIS L 0848	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	濃淡組合せ製品は汚染4級以上 ()内は、毛、絹50%以上の混用品などに適用	
			汚染	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	3(2-3)	皮革・毛皮製品は水堅ろう度実施
	摩擦	JIS L 0849 II形	乾燥	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	()内は、特殊プリント、デニム類、別珍、クール天などに適用
			湿潤	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)	2(1-2)
ドライクリーニング	JIS L 0860 A-1法 B-2法	変退色	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ドライクリーニング可製品に適用 濃淡組合せ製品は汚染4級以上	
		汚染	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
色抜き	大丸法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	濃淡組合せ製品に適用	
酸素系漂白剤	JIS L 0889	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	家庭洗濯可製品に適用	
寸法変化率 <以内>	洗濯	JIS L 1930 表示通り★	±3 (±3) <+3~-6>	±3 (±3) <+3~-6>	±3 【±5】	(+3~-6) <+3~-6>	(+3~-6) <+3~-6>	±5 (+3~-6) <+3~-6>	±5【±3】 (+3~-6) <+3~-6>		±3 (+3~-6) <+3~-6>	±3 (±3) <+3~-6>	±3 (+3~-6) <+3~-6>	+3~-6 (+3~-6) <+3~-6>		±3	±3	±4【±3】 (+3~-6) <+3~-6>	±4	±4	±3	±3	()内は編物ウエル方向、<>内は編物コース方向に適用 たて編は織物を含む 【 】内はカジュアルシャツに適用 【 】内はランジェリー・ファンデーション、[]内は袋物に適用		
	ドライクリーニング	JIS L 1096 J-1法 商業ドライクリーニング	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3		±3	±3	±3			±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	ドライクリーニング可製品に適用	
	ウェットクリーニング	JIS L 1931-4	±3 (±3) <+3~-6>	±3 (±3) <+3~-6>	±3 【±5】	(+3~-6) <+3~-6>	(+3~-6) <+3~-6>	±5 (+3~-6) <+3~-6>	±5【±3】 (+3~-6) <+3~-6>		±3 (+3~-6) <+3~-6>	±3 (±3) <+3~-6>	±3 (+3~-6) <+3~-6>			±3	±3	±4【±3】 (+3~-6) <+3~-6>	±4	±4	±3	±3	±3	()内は編物ウエル方向、<>内は編物コース方向に適用 たて編は織物を含む 【 】内はカジュアルシャツに適用 【 】内はランジェリー・ファンデーション、[]内は袋物に適用	
引裂強さ <N以上>	JIS L 1096 D法	10 (7)	10 (7)	7			7	7	10 (7)	10 (7)	10 (7)	10 (7)	10 (7)	7	7	10 (7)	10 (7)	10 (7)	10 (7)	10 (7)	7	7	7	()内は薄地織物に適用	
破裂強さ <kPa以上>	JIS L 1096 A法	400 (300)	400 (300)		400 (300)	400 (300)	300	300	400 (300)	400 (300)	400 (300)	400 (300)	400 (300)	300	300	400 (300)	400 (300)	300	300	300	300	300	300	()内は薄地織物に適用	
滑脱抵抗力 <mm以下>	JIS L 1096 縫目滑脱B法	3	3	3			3	3	3	3								3		3	3	3	薄地は49.0N荷重 厚地は117.7N荷重		
ヒリシグ <級以上>	JIS L 1076 A法	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)			3 (2)		3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	()内は、合繊混、起毛品、獣毛に適用	
スナグ <級以上>	JIS L 1058 A法	3	3	3	3	3					3	3	3									3	3	長繊維織物、編物に適用	
パイル保持性 <級以上、mN以上>	カケン法、JIS L 1075	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4	(2)		3-4 (2)	3-4 (2)			3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)							【500mN】	【500mN】	【500mN】	3-4 (2)	()内は、ニット・ヘアに適用 【 】内はタオル製品に適用	
毛羽付着 <級以上>	セロテープ法	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3					3		3	3	3	3	起毛品、獣毛(アコラ)に適用	
特定芳香族アミン <mg/kg>	厚生省令 第34号	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	30以下	厚生省令対象品に適用	
遊離ホルムアルデヒド <以下>	厚生省令 第34号	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	A-Ao 0.05	【 】は乳幼児用製品以外の厚生省令対象品に適用 【75ppm】 【75ppm】	

※本表は、カケン基準の抜粋です。試験項目は素材・用途・製品形態等を考慮して決めます。
※本基準は予告なく変更する場合があります。ホームページ、最寄りの事業所などで最新版を確認下さい。
★取扱絵表示が140以上の場合は、試験方法を相談の上、実施します。