

試料サイズ一覧表

- ・表中の試料の大きさは実際に試験に用いるサイズなので、予備も含めそれ以上をご用意ください。
- ・重量 (g) が規定されている項目については、質量100g/m²の生地を目安に面積換算しているため、薄地の場合はそれ以上の大きさが必要になることもあります。

	試験項目	試験方法	試料の大きさ
染色堅ろう度	耐光 (3級照射)	JIS L0842, 0843	65mm × 40mm
	耐光 (4級照射・3級照射)	JIS L0842, 0843	65mm × 40mmが2枚
	洗濯	JIS L0844	100mm × 40mm
	汗	JIS L0848	100mm × 40mmが2枚又は、 60mm × 60mmが2枚
	摩擦 (I形)	JIS L0849	たて140mm × よこ50mmが2枚及び、 たて50mm × よこ140mmが2枚
	摩擦 (II形)	JIS L0849	たて220mm × よこ30mmが2枚及び、 たて30mm × よこ220mmが2枚
	ドライクリーニング	JIS L0860	100mm × 40mm
	水	JIS L0846	100mm × 40mm又は、 60mm × 60mm
	塩素処理水	JIS L0884	1g以上 (A5サイズ程度)
	酸素系漂白	JIS L0889	100mm × 40mm
	昇華	JIS L0854	100mm × 40mm
	窒素酸化物	JIS L0855	100mm × 40mm
	汗耐光	JIS L0888	30mm × 60mmが2枚
	ホットプレッシング	JIS L0850	100mm × 40mm
水滴下	JIS L0853	100mm × 40mm	
寸法変化率	家庭洗濯	JIS L1096 G法	織物 : 400mm × 400mmが3枚 編物 : 300mm × 300mmが4枚
	ドライクリーニング	JIS L1096 J法	織物 : 250mm × 250mmが3枚 編物 : 250mm × 250mmが4枚
	浸漬	JIS L1096 A, B, C, D法	織物 : 250mm × 250mmが3枚 編物 : 300mm × 300mmが2枚
	プレス	JIS L1096 H法	織物 : 250mm × 250mmが3枚 編物 : 250mm × 250mmが2枚
	ワッシャー (工業洗濯)	JIS L1096 F法	織物 : 500mm × 500mmが3枚 編物 : 500mm × 500mmが4枚
物性	引張強さ	JIS L1096 A法	たて300mm × よこ55mmが3枚 たて55mm × よこ300mmが3枚
	引裂強さ	JIS L1096 D法	たて100mm × よこ70mmが5枚 たて70mm × よこ100mmが5枚
	破裂強さ	JIS L1096 A法	150mm × 150mmが5枚
	滑脱抵抗	JIS L1096 縫目滑脱法B法	たて100mm × よこ170mmが5枚 たて170mm × よこ100mmが5枚
	ピリングA法	JIS L1076 A法	たて100mm × よこ120mmが2枚 たて120mm × よこ100mmが2枚
	スナッグA法	JIS L1058 A法	たて200mm × よこ330mmが2枚 たて330mm × よこ200mmが2枚
	パイル保持性	カケン法	60mm × 60mmが約10枚
	パイル保持性	JIS L1075 A法	80mm × 80mmが3枚 30mm × 30mmが3枚
	はっ水	JIS L1092スプレー法	200mm × 200mmが3枚 洗濯後又はドライ後も実施時は6枚 洗濯後及びドライ後も実施時は9枚
	耐水度	JIS L1092 A法、B法	150mm × 150mmが5枚
分析	ホルムアルデヒド	厚生省令、JIS L1041 A, B法	製品1点 生地2.5g以上 (A4サイズ程度)
	混用率	JIS L1030	1g以上が2枚 (A5サイズ程度) 柄物は、柄のリポート2つ分必要
	pH	JIS L1096	5g以上が2枚 (A3サイズ程度)
	pH	ISO 3071, GB/T7573	2g以上が3枚 (A4サイズ程度)
	特定芳香族アミン	JIS L1040, EN-14362	5g以上 (A4サイズ程度)

	試験項目	試験方法	試料の大きさ
機能性	抗菌防臭	JIS L1902、菌液吸収法	0.4gが ⁶ 枚 (A4サイズ程度)
	消臭性	SEKマーク、ISO17299-2 (検知管法)	A3サイズ程度 (1ガスにつき)
	消臭性	SEKマーク、ISO17299-3 (GC法)	A4サイズ程度 (1ガスにつき)
	紫外線遮蔽性、UPF	JIS L1925、AS/NZS4399	50mm×50mmが ⁴ 枚
	摩擦帯電圧	JIS L1094	たて80mm×よこ50mmが ⁵ 枚 たて50mm×よこ80mmが ⁵ 枚
	半減期	JIS L1094	45mm×45mmが ⁵ 枚
	摩擦帯電電荷量	JIS L1094	たて250mm×よこ350mmが ³ 枚 たて350mm×よこ250mmが ³ 枚
	光吸収発熱性 (蓄熱性)	JIS L1926、レフランプ法	90mm×90mmが ⁴ 枚
	遮熱性	JIS L1951、レフランプ法	90mm×90mmが ⁴ 枚
	吸湿発熱性	ISO18782	60mm×60mmが ⁴ 枚
	保温性	JIS L1096 A法	300mm×300mmが ² 枚
	透湿性	JIS L1099 A法	直径70mmが ³ 枚
	透湿性	JIS L1099 B法	200mm×200mmが ³ 枚
	接触冷温感	精密迅速熱物性測定装置使用	300mm×300mm
	吸水性	JIS L1907滴下法	200mm×200mmが ⁵ 枚
	吸水性	JIS L1907 バイレック法	たて200mm×よこ25mmが ⁵ 枚 たて25mm×よこ200mmが ⁵ 枚
	吸水性	JIS L1907沈降法	10mm×10mmが ⁴ 枚
速乾性	ISO17617 A1法	200mm×200mmが ² 枚	
燃焼性	表面フラッシュ	JIS L1917	たて400mm×よこ200mmが ³ 枚 洗濯後も実施時は6枚
	燃焼性 (45°)	JIS L1091 A-1法、A-2法	1000mm×1000mm
	燃焼性 (垂直°)	JIS L1091 A-4法	たて254mm×よこ89mmが ⁵ 枚 たて89mm×よこ254mmが ⁵ 枚
	燃焼性 (燃焼速度)	JIS L1091 C法	500mm×500mmが ² 枚
	燃焼性 (接炎)	JIS L1091 D法	500mm×500mm
	燃焼性 (酸素指数)	JIS L1091 E法	800mm×800mm
	防炎性 (防炎物品・製品)	防炎 ミクロバーナー法	800mm×800mm
	防炎性 (防炎物品・製品)	防炎 メッセルバーナー法	800mm×800mm
	難燃性 (自動車内装材)	FMVSS302、JIS D 1201	たて356mm×よこ100mmが ⁵ 枚 たて100mm×よこ356mmが ⁵ 枚
難燃性 (航空機内装材)	耐空性審査要領、FAR	500mm×500mmが ² 枚	
靴	表底のはく離強さ	JIS T8101準用	両足
	甲バンドの引き抜き強度		両足
	ヒールの取付強さ		片足
	ヒール衝撃試験		片足
靴	把手の取付強度	JIS L1096 A法準用	製品1点
	縫目強度	JIS L1093 グラブ法	製品1点
	スーツケース (落下強度)		製品1点
	スーツケース (キャスター走行性)		製品1点