

GB/T 39508-2020 乳幼児・子供ニット服装 執行標準の新規制定

2021 年 6 月 1 日より施行されます。14 歳及びそれ以下の乳幼児・子供ニット服装に適用となります。

要求事項(抜粋)

【GB/T 39508-2020、FZ/T 73045-2013 と FZ/T 73025-2019 適用範囲の比較】

項目	GB/T 39508-2020 乳幼児、子供ニット服装	FZ/T 73045-2013 子供ニット服装	FZ/T 73025-2019 乳幼児ニット服装
適用範囲	ニットを主素材に使用した衣料品。 【対象年齢】 乳幼児:36 ヶ月及びそれ以下 子供:3 歳以上 14 歳及びそれ以下	ニットを主素材に使用した衣料品。 中綿服、ダウンには適用不可 【対象年齢】 3 歳以上 14 歳以下	ニットを主素材に使用した衣料品、 服飾品。 【対象年齢】 36 ヶ月及びそれ以下
表示要求	GB 5296.4 及び GB 31701 に基 づく。乳幼児服はドライ禁止表示。 フィルム包装に対するの注意表示を 推奨。	GB 5296.4 及び GB 18401 に基 づく。 フィルム包装に対するの注意表示を 推奨。	GB 5296.4 及び GB 31701 に基 づく。ドライ禁止表示。 フィルム包装に対するの注意表示を 推奨。

【GB/T 39508-2020 及び FZ/T 73045-2013 子供服装に関する主な試験項目の比較】

(乳幼児については試験項目に関して FZ/T 73025-2019 に対する大きな差異がないため記載省略)

試験項目	GB/T 39508-2020 乳幼児、子供ニット服装 (対象: 子供)	FZ/T 73045-2013 子供ニット服装	備考
堅ろう度(級)	湿摩擦 優等品 3-4(濃色 3)【3-4(濃色 3)】 一等品 3(濃色 2-3)【3(濃色 2-3)】 合格品 2-3【2-3】	優等品 3-4【3-4】 一等品 3【3】 合格品 2-3(濃色 2)【2-3(濃色 2)】	
	汗耐光 優等品 4 一等品 3-4(淡色 3) 合格品 3	優等品 4 一等品 3-4 合格品 3	
	ドライ 優等品、一等品 4 合格品 3-4	/	新規追加
	水 【優等品 3-4、一等品 3-4 合格品 3】	【優等品 4、一等品 3-4 合格品 3】	
	洗濯 【優等品 3-4、一等品 3-4 合格品 3】	【優等品 4、一等品 3-4 合格品 3】	

【 】内は裏地に対する基準値

試験項目	GB/T 39508-2020 乳幼児、子供ニット服装（対象：子供）	FZ/T 73045-2013 子供ニット服装	備考
水洗い寸法変化率 （％）	優等品 -4.0~+1.0 一等品 -5.0~+2.0 合格品 -6.0~+3.0	優等品 -5.0~+1.0 一等品 -6.0~+2.0 合格品 -6.0~+3.0	
ドライ寸法変化率 （％）	優等品 -2.0~+1.5 一等品、合格品 -3.0~+2.5	/	新規追加
ピリング試験 （級）	優等品 3-4 級 一等品 3 級 合格品 3 級	優等品 3-4 級 一等品 3 級 合格品 2-3 級	
ダウン吹き出し （本）≤	30	/	新規追加
透湿率 ^a g/(m ² ・24h)≥	優等品、一等品、合格品 2200	優等品、一等品、合格品 2500	
充填物	GB 31701 に基づく。羽毛の品質要求は GB/T 14272 に基づく。	/	新規追加

a: ラミネート生地に適用

問い合わせ

東京事業所 グローバルコミュニケーション戦略室(目黒ラボ内)

TEL 03-5759-4120

上海科懇檢驗服務有限公司 藤田

TEL +86-21-6406-1138

もしくは、最寄りの各事業所・検査所までお問い合わせください。